

DESCRIPCIÓN

PRIMER PENEBAR™ mejora la unión entre la superficie de hormigón y los selladores preformados como PENEBAR™ SW, ayudando en el proceso de instalación. Es de fácil aplicación en el sitio de trabajo.

RECOMENDADO PARA

PRIMER PENEBAR™ se debe aplicar al sustrato mediante cepillo antes de la instalación del sellador de juntas preformado PENEBAR™ SW.

INSTRUCCIONES DE USO

Cepillar con cuidado todo el polvo y los desechos y aplicar con cepillo una mano de PRIMER PENEBAR™ a la zona donde se va a colocar el sellador de juntas preformado PENEBAR™ SW.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color: Naranja brillante

% Sólidos: 20% mínimo

Tipo de solvente: Agua

Punto de inflamabilidad: 200°F (93°C) mínimo

Tiempo de secado @ 77°F (25°C): 10 minutos

Tiempo de secado @ 40°F (4°C): 60 minutos

Limpieza: Con jabón y agua

Cobertura por galón: Aproximadamente 400 pies cuadrados (37 m²) en hormigón húmedo. La cobertura disminuye en hormigón seco.

Los sustratos apropiados: hormigón, plástico, metal.

Min. Temperatura de almacenamiento: 40 ° F (4 ° C). No debe permitirse que el producto se congele.

Min. Temperatura de aplicación: 20 ° F (-7 ° C)

Cuando la superficie se seca: Es pegajosa

ENVASADO

PRIMER PENEBAR™ está disponible en cubetas de 1 galón (3,8 litros).

ALMACENAMIENTO/VIDA ÚTIL

Cuando se almacena en un área cerrada en seco a una temperatura mínima de 45 ° F (7 ° C) en cubetas en buen estado y sin abrir, la vida útil es ilimitada.

INFORMACIÓN DE MANEJO SEGURO

Mantener fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

PENETRON INTERNATIONAL, LTD. garantiza que los productos fabricados por la misma deberán estar libres de defectos de material y se ajustarán a las normas de formulación y contienen todos los componentes en la proporción adecuada. Si alguno de los productos estuviera defectuoso la responsabilidad de PENETRON INTERNACIONAL, LTD. se limitará a la sustitución del material siempre y cuando sea demostrado que está defectuoso y en ningún caso seremos responsables por daños incidentales o consiguientes. PENETRON INTERNACIONAL LTD. NO GARANTIZA LA COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS. El usuario determinará la idoneidad del producto para su uso específico y asume todos los riesgos y la responsabilidad en relación a ellos.

Penetron Chile SpA
Kennedy 5600
Oficina 1511, Vitacura
Santiago-Chile
domingo@penetronchile.cl
vanessa@penetronchile.cl